Leca® KERAMZYT do zapraw

Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

WŁAŚCIWOŚCI

- produkowany z naturalnego surowca
- lekki
- termoizolacyjny



- big-bag 1,5 m³, paleta 1 big-bag

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- lekkie ciepłochronne zaprawy murarskie
- lekkie betony konstrukcyjne
- elementy keramzytobetonowe

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Receptura zaprawy ciepłochronnej

Składniki (na 100 dm³ zaprawy)	Wagowo	Objętościowo (1:2:6)
Cement 32,5	17 kg	1
Wapno hydratyzowane	13 kg	2
Leca® KERAMZYT do zapraw	61 kg	6 (100 dm³)
Woda		26 dm³
Betostat*		0,12 dm³

* dodatek napowietrzający, dystrybutor firma LUBANTA
tel. 61 813 08 53

Przygotowanie zaprawy
Przygotować proporcje jw. Keramzyt wsypać do betoniarki zalać połową ilości wody zarobowej i pozostawić na ok. 7-10 min. Następnie dodać resztę wody, cement i wapno, wymieszać przez kilka minut, a pod koniec mieszania dodać Betostat.

Ważna informacja
Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

- big-bag 1,5 m³, paleta 1 big-bag (ok. 850 kg)

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z:	EN 13055-1
Atest PZH:	HK/B/0390/01/2017
Frakcja:	0-2 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym:	468-633 kg/m³ (średnio ok. 550 kg/m³)
Reakcja na ogień:	klasa A1 (niepalny)
CE	04 EN 13055-1 0770-CPR-2370-05-17

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz bez wymogu dodatkowych zadaszeń przez okres 6 m-cy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z **Działem Technicznym Leca®**. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9 • 83-140 Gniew • tel. 58 772 24 10 • fax 58 772 24 19
leca@leca.pl • www.leca.pl • www.lecadom.pl

Aktualizacja: 15.01.2018