

WŁAŚCIWOŚCI

- odporny na mróz, wilgoć i ogień
- łatwa obróbka mechaniczna i ręczna
- przyjazny dla środowiska naturalnego



- Wymiary: 365 x 250 x 240 mm
- Masakształtki: 8-9 kg/szt.

OPIS PRODUKTU

Kształtka Leca® BLOK nadprożowa U 36,5 (dawna nazwa Kształtka nadprożowa U 36,5) wykonana z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu, przeznaczona jest do szalowania nadproży w systemie budowania Leca® BLOK.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Kształtka Leca® BLOK nadprożowa U 36,5 przeznaczona jest do kształtowania nadproży i elementów konstrukcyjnych w ścianach o szerokości 36,5 cm w:

- budynkach jednorodzinnych,
- budynkach użyteczności publicznej,
- innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, jako:
 - element stanowiący szalunek nadprożowy,
 - element stanowiący szalunek wieńca,
 - element obudowy pionów instalacyjnych,
 - element stanowiący szalunek słupków żelbetowych.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Kształtki Leca® BLOK nadprożowe U 36,5 stanowią szalunek pozostający w murze o podobnej gęstości materiału jak pustaki ścienne. Tynk na kształtce i pustaku zachowuje się w podobny sposób. Zbrojenie nadproża i klasę betonu należy obliczać. W Kształtkach Leca® BLOK nadprożowych U 36,5, szczególnie przy zastosowaniu do ścian jednowarstwowych, należy projektować dodatkowo wkładkę termiczną z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej. Szerokość wkładki uzależniona jest od oczekiwanej wytrzymałości nadproża i parametrów izolacyjnych wkładki. Kształtki należy układać naszalunku. Długość oparcia nadproży powinna wynosić od 20 cm do 25 cm. Kształtki należy układać na murze na zaprawie cementowej.

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z:	PN-EN 771-3 : 2011
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1 (materiał niepalny)
Zużycie:	4 szt./mb

OPAKOWANIA

- paleta około 50 elementów (ok. 450 kg)
- dokładna ilość na palecie zależy od producenta

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Kształtki składowane są napaletach (ilość napalet jest różna w zależności od zakładu produkcyjnego). Zabezpieczenie kształtek na palecie folią od góry pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia. Palety można składować jedynie w jednej warstwie. Transport palet z kształtkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi lub dźwigiem przy użyciu zawiesi nieniszczących pustaków w trakcie rozładunku.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przy przecinaniu elementów keramzytobetonowych może powstać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Producenta lub Leca®. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.